

KANASE LITE flame resisting sheet

カナセライト 難燃板

9 1 0 1 (乳半色)

物性表

板厚 : 3mm

難燃乳半板 汎用乳半板

検査項目	測定方法	単位	# 9 1 0 1	# 1 3 3 2
全光線透過率	JIS K 7361-1	%	55.6	55.8
ヘーズ	JIS K 7136	%	99.2	99.2
引張強さ	JIS K 7162	Mpa	64.8	74.6
シャルピー衝撃値	JIS K 7111	KJ/m ²	14.7	19.2
ロックウェル硬度	JIS K 7202	Mスケール	93.6	99.6
荷重たわみ温度	JIS K 7191-2	°C	77.5	105.5
ピカット軟化温度	JIS K 7206	°C	84.0	110.8
加熱寸法変化率	JIS K 6718-1	%	1.88	1.64
吸水率	ISO 62 I法	%	0.36	0.31

上記数値は代表値であり保証値ではありません。

特徴

難燃性はJIS K 6911の試験方法において不燃性となります。
(国土交通省の定める建築材料に関する難燃規格とは異なります。)

アクリルJIS K 6718-1規格外品です。

溶剤接着は出来ません。

耐候性・熱成形性は弊社汎用品と同等です。

カナセ工業株式会社

本社 東京営業所 大阪営業所 富田川工場 長野工場
0739-22-7651 03-3862-2026 06-6772-7171 0739-47-1101 0265-71-6181